

CLASS 1

Plaunami Akriliniai Matiniai Dažai Lengvai Pataisomi Vidaus Sienoms ir Luboms



CLASS 1 – giliai matiniai dažai atitinkantys ir viršijantys 1-mos klasės plovimo standartą. CLASS 1 dažuose apjungtos trys unikalios dažų savybės: Matiniai / Plaunami / Lengvai pataisomi.

Lengvai dažomi ir sukuriantys tolygų ir maksimaliai matinį paviršių. Dažų formulė praturtinta dideliu kiekiu titano dioksidu, kas suteikia jiems gražų baltumą, geras dengiamąsias savybes ir atsparumą drėgnam valymui.

Paženklinti „NF ENVIRONNEMENT“ ženklu. Šis NF 130 ženklas apjungia: Efektyvumą ir ekologiškumą, kokybės ir gero dengiamumo garantiją. Dėl savo sudėties ribojamas neigiamas poveikis aplinkai gaminant (nenaudojami tirpikliai, sudėtyje neturi kai kurių pavojingų medžiagų). **Klasifikacija:** AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 6a

Paskirtis

- Aukštos kokybės sienų ir lubų dažymui;
- Nauji darbai ir renovacija.

Produkto ypatumai

- **Plaunami dažai. Atsparūs valymui drėgna šluoste iš mikropluošto;**
- Giliai matiniai;
- **Labai lengvai pataisomi;**
- Labai geras dengiamumas;
- Balti ir tonuojami pastelinais atspalviais;
- Komfortiškas darbas;
- Silpnas kvapas. Idealiai tinka dažyti gyvenamose patalpose;
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus dažų pasiskleidimas ant paviršiaus;
- **Labai geras atsparumas garams;**
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė;
- Puikus dažų dengiamumas garantuoja mažesnę išėigą ir taupo jūsų pinigus;
- Atitinka griežtus eksploatacinius ir estetinius reikalavimus.



Duomenys

Tipas: Akriliniai dažai

Blizgumas: Matiniai < 1,5 (pagal 85° skalę)

Vidutinė išėiga: 10-12 kv. / 1l

Svoris (1l)*: 1,55 kg. / 1l

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 45% +/- 2%.

Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 65% +/- 2%.

LOJ (lakieji organiniai junginiai): 29 g/L

Įrankių valymas: muilinu vandeniu.

*Pateikti baltų dažų duomenys

Džiūvimo laikai (prie +23°C ir 50% drėgnumo)

Nebelimpa prisilietimui: po 1 valandų

Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 2 - 4 valandų

Maksimalų atsparumą įgauna: po 8 dienų

Džiūvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo oro drėgmės, oro temperatūros ir atspalvių intensyvumo.

Aprįbojimai: Nerekomenduojama daþyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra þemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra þemesnė 3°C rastos taško. Saugokite daþus nuo užšalimo. Daþai neskirti paviršių daþymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų daþymui. **Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite daþus +-5% švaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus daþų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas:

Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių daþų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu šepečiu ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifaukite šlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus naujus paviršius arba senus glaistytus baltu daþančiu gruntu (ne giluminiu). Naudokite tik aukštos kokybės gruntu. Prieš daþymą arba gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi egzistuojantys gruntu, skirti daþymo darbams, nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų pašalinimo. Todėl prieš gruntavimą rekomenduojame pašalinti dulkes po paviršiaus šlifavimo.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

Rekomenduojami gruntu

Vidaus sienoms ir luboms naudokite gruntu
TOLLENS IDROTOP PRIM
arba daþus/gruntu TOLLENS CROSS

Leistinos daþymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

Pakuotės

3 litrai / 4,65 kg.
10 litrų / 15,50 kg

Daþymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais daþymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas tinkamas darbui su vandens pagrindo lakais;
- **Sienų daþymas:** naudokite volelį iš mikroluošto audinio (audinio aukštis 13mm) arba specializuotą volelį skirtą akriliniams daþams (audinio aukštis 12mm).
- **Purkštuvai:** Dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti daþus švairiu vandeniu 5-10%. Beoris pistoletas (purkštukai nuo 517 iki 621).



Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija