

TOLL AZUR HES

Maksimaliai Ilgaamžiška, Pusiau Skaidri TIKSOTROPINĖ Medienos Dažyvė / Alkido Dervų Pagrindo / Lauko ir Vidaus Darbams

TOLLENS AZUR HES pusiau skaidri medienos dažyvė yra maksimaliai ilgaamžiška, mikroporinga ir lanksti danga, apsauganti medieną nuo saulės ir vandens poveikio, temperatūros svyravimo ir papilkėjimo. Galingi UV absorberiai apsaugo nuo spalvos išblukimo ir UV pažeidimų. Unikali dažyvės sudėtis garantuoja puikią apsaugą nuo pelėsio, grybelių ir dumblių, todėl nereikės prieš dažyvės naudojimą apdoroti paviršius medienos fungicidais.

TOLLENS AZUR HES mikroporinga tiksotropinė danga leidžianti medienai kvėpuoti ir pasižymi itin tolygiu jos pasiskleidimu (be teptuko ar volelio pėdsakų).

Rekomenduojama naudoti ant tinkamai paruoštos išorinės ir vidinės medienos paviršių – pastatų išorinės ir vidinės sienos, lubos, pakalimai, tvoros ir pan.

Tepkite ant sausos, klimato pažeistos, nepadengtos arba anksčiau padengtos skaidriomis dažyvėmis arba alyvomis medienos.

Galimi daugiau nei 40 gamtos įkvėptų atspalvių (balinta mediena, pilki, rusvi, rudi, juodi ir kiti).



Produkto ypatumai

- Mikroporinga ir lanksti;
- Atspari saulei (UV) ir vandeniui;
- Tonuojama daugiau nei 40 atspalvių;
- **Tiksotropinė formulė garantuoja nepriekaištingą spalvos pasiskleidimą ir rezultatą be teptuko ar volelio pėdsakų;**
- Silpnas kvapas;
- Unikali formulė leidžianti dengti daugumą paviršių 2 vietoj 3 sluoksnių be grunto;
- Puiki produkto išėiga taupanti jūsų pinigus **(iki 22 kv.m. iš 1 litro);**
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus vandens atstūmimas (kaip nuo žąsies);
- Atspari pelėsiui, grybeliui ir dubliams;
- Pusiau matinė danga paryškina gražią medienos tekstūrą;
- Lengviau nei nuo matinių dangų pasišalina dulksės ir purvas;
- Saugo medieną nuo klimato poveikio.

Duomenys

Tipas: Alkido dervų aliejus

Blizgumas: SATIN (pusiau matinis)

Vidutinė išėiga obliuotai medienai: 18-22 kv./1l

Vidutinė išėiga neobliuotai medienai: 12-16 kv./1l

Svoris (1l)*: 0,94 kg./1l

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 58% +/- 2%.

Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 65,0% +/- 2%.

LOJ (lakieji organiniai junginiai): 400 g/L

Įrankių valymas: mineraliniu spiritu.

Džiūvimo laikai (prie +20°C ir 65% drėgnumo)

Nebelimpa prisilietimui: 4 valandos

Džiūvimas: 6 valandos

Antras sluoksnis: po 24 val.

Aprįbojimai: Nerekomenduojama daųyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra ęemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+30°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra ęemesnė 3°C rasos taško. Saugokite daųyvę nuo uųšalimo. Daųyvę neskirti paviršių daųymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų arba vietų kur bus didelė mechaninė trintis daųymui. **Nedaųykite saulėkaitoje!**

Dėmesio! Nenaudokite skaidrios (be pigmentų) daųyvės lauko darbams. Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. **SAUGOTI NUO VAIKŲ!** Prieš darbą perskaitykite saugaus daųų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. **SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!**

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs, be dulkių ir riebalų likučių. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos kokybės daųymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų atsilupusių daųyvių likučiai, kruopščiai pašalinkite jas metaliniu šepečiu ir nusiurbkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifaukite šlifavimo popieriumi. **Naujai medienai:** Pašalinkite visas medienos atplaišas šlifuodami pagrindą medienos rašto kryptimi. Naudokite 80-100 grūdėtumo šlifavimo popierių. Kruopščiai pašalinkite visas dulkes. Pašalinkite visus riebalų ir sakų likučius su acetonu. Jei manote, kad gruntas yra reikalingas nugruntuokite TOLLENS specializuotu gruntu. Pirmam sluoksniui praskieskite daųyvę **3%** aukštos kokybės mineraliniu spiritu. **Tepkite dviem sluoksniais tolygiai ir plonai tarsi alyvuodami.** Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos. **pardavėją.**

Rekomenduojami gruntai

Leistinos daųymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +30°C
Oras:	nuo +10°C iki +30°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +30°C

Pakuotės

1 litras / 0,94 kg.
3 litrai / 2,82 kg
10 litrų / 9,40 kg.

Daųymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais daųymo įrankiais!

- Sintetinio arba natūralaus pluošto kokybiškas teptukas;
- Volelis (po kurio reikia pašalinti perteklių);
- Purkštuvai (dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti daųyvę aukštos kokybės mineraliniu spiritu **3%**).



Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija