

## TOLL AZUR OPAQUE

### Dengianti (neskaidri) Medienos Dažyvė Akrilo Dervų Pagrindu Lauko ir Vidaus Darbams

TOLL AZUR OPAQUE yra dengianti dažyvė, apsauganti medieną nuo drėgmės ir saulės pažeidimų, tuo pačiu suteikiant sodrią, nepermatomą spalvą.

Dažyvė TOLL AZUR OPAQUE labai gražiai paryškina medienos tekstūrą, o akrilo formulė užtikrina puikų sukibimą ir ilgaamžį patvarumą. Galingi UV spindulių absorbentai apsaugo nuo išblukimo ir UV pažeidimų.

Suformuoja ypač elastingą, pelėsiams atsparią, mikroporėtą dangą leidžiančią medienai kvėpuoti.

Rekomenduojama naudoti ant tinkamai paruoštos medienos paviršių: pastatų išorinės ir vidinės sienos, lubos, pakalimai, tvoros ir pan.

Naudokite ant naujos, sausos ar anksčiau dažytos medienos.

Galimi daugiau nei 60 gamtos įkvėptų atspavių.



#### Produkto ypatumai

- Mikroporinga ir lanksti;
- Atspari saulei (UV) ir vandeniui;
- Tonuojama daugiau nei 60 atspalvių;
- Silpnas kvapas;
- Greitai džiūsta;
- Puiki produkto išeiga taupanti jūsų pinigus;
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus atsparumas blogam orui;
- Atspari pelėsiui, grybeliui ir dubliams;
- Paryškina medienos tekstūrą;
- Lengviau nei nuo matinių dangų pasišalina dulksės ir purvas;
- Saugo medieną nuo klimato poveikio.

#### Duomenys

**Tipas:** Akrilo

**Blizgumas:** SATIN (pusiau matinis)

**Vidutinė išeiga obliuotai medienai:** 8-13 kv./1l

**Vidutinė išeiga neobliuotai medienai:** priklausys nuo medienos nelygumo;

**Svoris (1l)\*:** 1,26 kg./1l

**Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį\*:** 31% +/- 2%.

**Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį\*:** 45,0% +/- 2%.

**LOJ (lakieji organiniai junginiai):** 129 g/L

**Įrankių valymas:** šiltu muilinu vandeniu.

*\*Pateikti baltų dažų duomenys*

**Džiūvimo laikai (prie +20°C ir 65% drėgnumo)**

Nebelimpa prisilietimui: 30 min.

Džiūvimas: 2 valandos

Antras sluoksnis: po 6 val.

Džiūvimas iki tvirtumo: 24 val.

**Aprįbėjimai:** Nerekomenduojama daųyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra ųemesnė **+5°C** arba aukštesnė **+30°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra ųemesnė 3°C rastos taško. Saugokite daųyvę nuo uųšalimo. Daųyvę neskirti paviršių daųymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų arba vietų kur bus didelė mechaninė trintis daųymui. **Nedaųykite saulėkaitoje!**

**Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. **Praskieskite daųyvę 5-10% švairiu vandeniu** jei karšta. **SAUGOTI NUO VAIKŲ!** Prieš darbą perskaitykite saugaus daųų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. **SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!**

## Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs, be dulkių ir riebalų likučių. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos kokybės daųymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų atsilupusių daųyvių likučiai, kruopščiai pašalinkite jas metaliniu šepečiu ir nusiurbkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifaukite šlifavimo popieriumi.

Pašalinkite visas medienos atplaišas šlifudami pagrindą medienos rašto kryptimi. Naudokite 80-100 grūdėtumo šlifavimo popierių. Kruopščiai pašalinkite visas dulkes. Pašalinkite visus riebalų ir sakų likučius su acetonu. Jei manote, kad gruntas yra reikalingas nugruntuokite TOLLENS specializuotu gruntu. Pirmam sluoksniui praskieskite daųyvę **3-5%** švairiu vandeniu.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

## Rekomenduojami gruntai

## Leistinos daųymo temperatūros

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Produktas: | nuo +5°C iki +30°C |
| Oras:      | nuo +5°C iki +30°C |
| Paviršius: | nuo +5°C iki +30°C |

## Pakuotės

1 litras / 1,26 kg.  
3 litrai / 3,78 kg  
10 litrų / 12,60 kg.

## Daųymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais daųymo įrankiais!

- Sintetinio arba natūralaus pluošto kokybiškas teptukas;
- Volelis;
- Purkštuvai (dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti daųyvę švairiu vandeniu **3-5%**).

**VALKOR**

**Pardavėjas:** UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: [vilnius@valkor.lt](mailto:vilnius@valkor.lt) | Tel.: +370 (5) 77-48-27

**Pardavėjas:** UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: [asta@valkor.lt](mailto:asta@valkor.lt) | Tel.: +370 (46) 34-44-93

**Tinklapis:** [www.valkor.lt](http://www.valkor.lt)

**Gamintojas:** CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija